

Montage Pro B3 P305

PISTOLENSCHAUM 1K - B3

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- zum Montieren, Kleben, Dämmen, Füllen
- ideal zur Schall- und Wärmedämmung
- exakt dosierbar

ANWENDUNGSBEREICH:

MONTAGE PRO B3 P305 eignet sich hervorragend zum Verfüllen von Anschlussfugen rund um Fensterrahmen, konstruktionsbedingten Arbeitsfugen, Trennwänden, Decken und Bodenfugen sowie von Rohr- und Kabeldurchführungen durch Wände und Decken. Im Allgemeinen haftet **MONTAGE PRO B3 P305** hervorragend auf Beton, Ziegel, Stein, Holz, Metall und vielen Kunststoffen.

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

MONTAGE PRO B3 P305 ist ein 1-Komponenten-PU-Schaum, feuchtigkeitshärtend und alterungsbeständig. Verarbeitung mit handelsüblichen Montagepistolen. Nach Aushärtung unlöslich, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auch auf feuchten Flächen. Beständig gegen alle bauüblichen Chemikalien.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Der Untergrund muss fest, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein. Den Untergrund leicht anfeuchten. Umgebung abdecken. Gipshaltige / poröse Untergründe mit geeignetem **PU-Primer** vorbehandeln. PU-Schaumreiniger bereithalten. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

VERARBEITUNG:

Die Dose mit dem Ventil nach oben halten auf dem Gewinding an der Dose befestigen. Dose mit auf dem Gewinding aufgeschraubter Pistole nach unten halten und PU-Schaum durch Hebeldruck ausbringen. Vor jedem Gebrauch mindestens 30 Mal kräftig schütteln. Die Fuge maximal zu 50 % füllen, da sich der Schaum anschließend ausdehnt und die Fuge/den Spalt komplett füllt. Das Produkt in maximal 4 cm dicken Schichten auftragen. Nach dem vollständigen Aushärten der ersten Schicht kann



eine zweite Schicht aufgetragen werden. Schneidfähig nach 1 Stunde.

Sofort nach Gebrauch das Dosenventil und den Adapter mit **REINIGER POWER P100** reinigen. Ausgehärteter Schaum kann mechanisch entfernt werden. Empfehlenswert ist es auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

BESONDERE HINWEISE:

Ungeeignet für Anwendungen unter Wasser und für das Füllen von größeren, abgeschlossenen Hohlräumen ohne Zutritt von Luftfeuchtigkeit. Bei breiten Fugen und Fugen tiefer als 5 cm den Schaum in mehreren Applikationen einbringen (ca. 15 – 30 Minuten Wartezeit). Vor jeder Applikation den Untergrund zwischenfeuchten. Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Silikon, Teflon, Fette o. ä. Nicht UV – beständig, bei Außenanwendungen die Schaumfuge vor UV- Belastung schützen (durch Überstreichen oder Abdichten mit Dichtstoffen (Silikon, Acryl, MS-Polymer).

LIEFERGEBINDE:

Art.-Nr. 30618405

750-ml-Dose

12 Stück im Karton

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Polyurethan
Farbe	gelb
Dosentemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C / optimal + 20 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C (nach Aushärtung)
Rohdichte	ca. 18 - 25 kg/m ³
Schneidbar nach (Ø 20 mm)	ca. 60 min*
Wärmeleitfähigkeit	0,03 W/mK
Schalldämmwert	bis zu 62 dB
Brandverhalten	Baustoffklasse B3
Lagerstabilität	18 Monate
Schaumausbeute	ca. 40 Liter = 750 ml

* in Abhängigkeit von Temperatur und Schichtdicke



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.21

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

00000000